

DESCRIZIONE

Pittura murale traspirante per interno a base di resine sintetiche in dispersione, pigmenti, cariche inerti, dotata di alcaliresistenza e traspirabilità. Si distingue per l'elevata copertura, pienezza e resa.

CAMPI D'IMPIEGO

Intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati, pareti rasate a gesso, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatica
Colore	bianco
diluizione	acqua: prima mano: 30-40% = 300-400 ml/l / mani successive: 20-25% = 200-250 ml/l
resa	3,5-4,5 m ² /l Consumo consigliato al m ² : 286-222 ml Resa per confezione (14 l): 63 m ² ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto
Peso specifico	1660 ± 50 g/l
Temperatura di applicazione	da + 5°C a + 40°C
Tempo di essiccazione	in superficie 4 ore
Sovraverniciabile	dopo 6-8 ore circa a 20°C
Limite di emissione VOC secondo Direttiva 2004/42/CE	Pittura per pareti esterne di supporto minerale Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 75 g/l (2007)/ 40 g/l (2010). Il prodotto ALBATROS contiene al massimo 2 g/l COV.

MODALITA' DI APPLICAZIONE**Preparazione dei supporti**

Intonaci nuovi: Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio

Intonaci vecchi: Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale.

Stuccare con sireSTUK PASTA o sireSTUK BETON; applicare una mano di isolante avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto, seire SIRETUR o STERYLCID Per premiscelati applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente SIRETUR S200.

Strumenti e pulizia

pennello, rullo di lana a pelo corto, airless

Applicazione

Applicare prima una mano di ALBATROS diluita al 30-40% con acqua e successivamente, a strato completamente asciutto, una mano a finire diluita al 20-25%

CONFEZIONI

Secchielli da Lt. 2,5 - 5 - 14

VITA DI STOCCAGGIO

Il materiale se immagazzinato si conserva per circa 36 mesi

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza

RESPONSABILITA' DEI DATI

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La SIRE di Ottaviano Nicola si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso

